

Sortenverzeichnis												
Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel TL SoB - StB 20												
Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach			Werk: Niederebersbach		Fremdüberwachungs- prüfstelle: TU Dresden/Straßenbau- labor		01.12.2022			Nr. Sortenverzeichnis: BAW-002-Gemische		
							Petrographischer Typ: Grauwacke					
Beschreibung der Korngruppen												
Sortennummer	340320 mit Natursand	340321 mit Brechsand	340323	340450 mit Natursand	340451 mit Brechsand	340453	341320 mit Natursand	341321 mit Brechsand	341450 mit Natursand	341451 mit Brechsand	341323	
Korngruppe	FSS 0/32	FSS 0/32	FSS 0/32	FSS 0/45	FSS 0/45	FSS 0/45	STS 0/32	STS 0/32	STS 0/45	STS 0/45	STSuB 0/32	
Gehalt an Feinanteilen	UF 5	UF 5	UF 3	UF 5	UF 5	UF 3	UF 5	UF 5	UF 5	UF 5	UF 3	
Kornform	SI ₅₅											
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{90/3}											
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₀											
Widerstand gegen Frost	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	
grobe organische Verunreinigung	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	
Wassergehalt in %	1,5 - 9,5											
Trockendichte in Mg/m ³	1,85 - 2,20											

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

		werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%												
		0,063	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
341320	STS0/32 (NS)	f ₅	11	18	26	37		52		70		99	100	
341450	STS 0/45 (NS)	f ₅	10	16	20	29	36	45	54		69		99	100
341321	STS0/32 (BS)	f ₅	8	12	20	31		53		73		99	100	
341451	STS 0/45 (BS)	f ₅	8	11	18		38		57		76		93	100