

| Sortenverzeichnis | | Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel TL SOB-StB 07 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baustoffwerke am Wetterberg GmbH&Co.KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach | | Werk: Niederebersbach | | Datum : 26.02.2016 | | | | Blatt Nr.: 1/1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Korngruppen | | | | | | | | | | | |
| Sortennummer | 340320 | 340323 | 340450 | 340321 | 340451 | 340453 | 341320 | 341323 | 341450 | 341321 | 341451 |
| Korngruppe | FSS 0/32 | FSS 0/32 | FSS/045 | FSS 0/32 | FSS 0/45 | FSS 0/45 | STS 0/32 | STSuB0/32 | STS 0/45 | STS 0/32 | STS 0/45 |
| Gehalt an Feinanteilen | UF ₅ | UF ₃ | UF ₅ | UF ₅ | UF ₅ | UF ₃ | UF ₅ | UF ₃ | UF ₅ | UF ₅ | UF ₅ |
| Kornform | SI ₅₀ | | | | | | | | | | |
| Anteil an gebrochenen Oberflächen | C _{100/0} | | | | | | | | | | |
| Widerstand gegen Zertrümmerung | SZ ₁₈ (LA ₂₀) | | | | | | | | | | |
| Widerstand gegen Frost | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |
| grobe organische Verunreinigung | mLPC0,10 | mLPC0,10 | mLPC0,1 | mLPC0,10 | mLPC0,10 | mLPC0,10 | mLPC0,10 | mLPC0,10 | mLPC0,10 | mLPC0,10 | mLPC0,10 |

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

| Sorte Nr. | Korn-Gruppe | werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|-----|----|----|----|-----|----|------|----|------|------|-----|-----|
| | | 0,063 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63 |
| 341320 | STS 0/32 | f ₅ | 13 | 18 | 26 | 35 | | 50 | | 72 | | 97 | 100 | |
| 341450 | STS 0/45 | f ₅ | 11 | 17 | 25 | | 40 | | 54 | | 72 | | 98 | 100 |

