

Sortenverzeichnis

Gesteinskörnungen für Asphalt DIN EN 13043

Baustoffwerke am Wetterberg GmbH&Co.KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach	Werk: Niederebersbach		Datum : 01.04.2014	Blatt Nr.: 1/1
			Petrographischer Typ: Grauwacke Zertifizierungsstelle: TU Dresden Kenn.-Nr.: 1535	

Zertifikat-Nr. 1535 / BPR - 01 -08 - BAW

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	320000
Korngruppe	0 - 0,125
Kornrohichte in Mg/m ³	2,72
schädliche Bestandteile	0
Wassergehalt	0,3 M.-%
Hohlraum Rigden	V _{28/45}
EP - Erhöhung	Δ _{R&B8/25}
Wasserlöslichkeit	WS ₁₀
Wasserempfindlichkeit	0
Methylen-Blau-Wert g/kg	1,67

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Sorte Nr.	Korn- gruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%				
		0,063	0,125	0,25	0,5	2
320000	0 - 0,125	95	100	100	100	100