

Sortenverzeichnis

Gesteinskorngemische für Schichten ohne Bindemittel DIN EN 13285

Baustoffwerke am Wetterberg GmbH&Co.KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach	Werk: Niederebersbach	Datum : 18.08.2015	Blatt Nr.: 1/1
		Petrographischer Typ: Grauwacke	

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	370502	370802	371102
Korngruppe	0/5	0/8	0/11
Kornrohddichte in Mg/m ³	2,74	2,74	2,74
Kornzusammensetzung	OC90	OC90	OC90
Gehalt an Feinanteilen	UF ₅	UF ₅	UF ₅
Kornform	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈ (LA ₂₀)	SZ ₁₈ (LA ₂₀)	SZ ₁₈ (LA ₂₀)
Wasseraufnahme	W _{cm} 0,5	W _{cm} 0,5	W _{cm} 0,5
Widerstand gegen Frost	F1	F1	F1
grobe organische Verunreinigung	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10