Sortenverzeichnis **grobe Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen DIN EN 13043**

Baustoffwerke am Wetterberg GmbH&Co.KG **Kalkreuther Straße 1** **01561 Ebersbach**	**Werk:** **Niederebersbach**	CE	Datum : 18.08.2015	Blatt Nr.: 1/1
			Petrographischer Typ: Grauwacke Zertifizierungsstelle: TU Dresden Kenn.-Nr.: 1535	
		Zertifikat-Nr. 1535 / CPR – 15 - 01 BAW		

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	**362500**	**365800**	**365801**	**368110**	**361116**	**361622**
Korngruppe	**2 / 5**	**5/8**	**5/8**	**8 / 11**	**11 / 16**	**16 / 22**
Kornrohdichte in Mg/m³	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Kornzusammensetzung	$G_c90/10$	$G_c90/15$	$G_c90/15$	$G_c90/15$	$G_c90/15$	$G_c90/15$
Gehalt an Feinanteilen	$f_{0,5}$	$f_{0,5}$	$f_{0,5}$	$f_{0,5}$	f_1	f_1
Kornform	SI_{20}	SI_{20}	SI_{15}	SI_{20}	SI_{20}	SI_{20}
Anteil an gebrochenen Oberflächen	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$
Widerstand gegen Zertrümmerung		SZ_{18} (LA_{20})				
Widerstand gegen Polieren		PSV_{56}				
Widerstand gegen Frost		F1				
Widerstand gegen Frost – Tau – Salz	0,2M.-%	0,2M.-%	0,2M.-%	0,2M.-%	0,2M.-%	0,2M.-%
Wasseraufnahme	W_{cm} 0,1	W_{cm} 0,1	W_{cm} 0,1	W_{cm} 0,1	W_{cm} 0,1	W_{cm} 0,1
Widerstand gegen Hitzbeanspruchung	0,03M.-%	0,03M.-%	0,03M.-%	0,03M.-%	0,03M.-%	0,03M.-%
Affinität zu Bindemittel nach 6 Std.	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Affinität zu Bindemittel nach 24 Std.	65%	65%	65%	65%	65%	65%
grobe organische Verunreinigung	m_{LPC}0,10	m_{LPC}0,10	m_{LPC}0,10	m_{LPC}0,10	m_{LPC}0,10	m_{LPC}0,10